

Caractéristiques du produit

Formats	2200 x 185 x 13 mm
Couche d'usure	ca. 3,6 mm
Unité	Paquet: 9 lames / 3,663 m ² / 29,304 kg
	Palette: 32 cartons / 117,216 m ² / 937,728 kg
Garantie selon la stipulation Parador	
25 ans (usage privé)	
Notes	
- entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve	

Caractéristiques

 EN 14342:2013				
				

*ne s'applique pas pour les produits fumés

Tolérances (exigences EN 13489)

Écart longitudinal admissible ($\pm 0,1$ %)	$\pm 0,05$ %
Écart transversal admissible ($\pm 0,2$ mm)	$\pm 0,1$ mm
Équerrage de l'élément ($\leq 0,2$ %)	$\leq 0,05$ %
Courbure longitudinale de l'élément ($\leq 0,1$ %)	$\leq 0,05$ %
Courbure transversale en largeur ($\leq 0,2$ %)	$\leq 0,08$ %
Affaissement superficiel ($\leq 0,2$ mm)	$\leq 0,18$ mm
Humidité du bois au moment de la première livraison (5-9%)	6 – 8 %

Classification des caractéristiques du produit

		Norme	Résultat
	Effet d'une chaise à roulettes	EN 425	Couche protectrice courante recommandée
	Effet d'un pied de meuble	EN 424	aucune modification visible
	Résistance thermique Chauffage par le sol - matériau de support approprié et par-vapeur.	EN ISO 10456	0,087 m ² *K/W
	Formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	$\leq 0,05$ ppm
	Bruit d'impact	ISO 717-2	18 dB (en Akustik-Protect 100)
	Traitement		Code CED (Catalogue européen des déchets) 20 01 38

Classification des caractéristiques de la surface

		Norme	Résultat	
			Vernis	Huile naturelle plus
	Résistance au glissement	EN 13893	$\mu \geq 0,47$	$\mu \geq 0,49$
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV humide)	99 (USRV)
			51 SRT (SRV sec)	
	Comportement au feu avec pose flottante	EN 13501-1	D _{fl} s1	
	Comportement au feu avec encollage total	EN 13501-1	D _{fl} s1	
	Résistance aux tâches	EN 13442	degré 5	degré 5 à l'exception d'ammoniaque (degré 2)
	Adhérence / essai de quadrillage	ISO 2409	0	n.n.
	Effet antidérapant plan incliné	DIN 51130	R 9	R 10

Changements fait par:	QMB	Nom fichier:	PA_TDS_Parkett_Classic_FR_20210401
Date:	01.08.2013	Actualisation:	www.parador.fr/service/catalogues-telechargements/fiches-techniques
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:			01.04.2021

Classe libre conformément à la norme EN 13489

Gamme:		Parquet à frises							
Caractéristiques selon EN 1310		Face supérieure de la lamelle							
Essence:	Érable canadien	Érable sycomore	Hêtre		Chêne				
Désignation botanique/code (EN 1556)	Acer saccharum Marsh. / ACSC	Acer pseudoplatanus L. / ACPS	Fagus sylvatica L. / FASY		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE				
	ES-L-AHC	ER-L-BAH	ER-L-BU	ER-L-EI					
	Version 3 2012	Version 5 2019	Version 7 2019	Version 13 2019					
	N2	N2	N2	N3	N1	N2	N3	N4	
Classe:	Natur	Natur	Natur	Living	Select	Natur	Living	Living astig	
Aubier sain	-	-	-	-	non admissible	non admissible	admissible (aussi légères décolorations)	admissible (aussi légères décolorations)	
Nœuds (adhérents)	non admissible	admissible: jusqu'à 10 mm	admissible: jusqu'à 10 mm	admissible: jusqu'à 20 mm	non admissible	non admissible	non admissible	admissible: jusqu'à 30 mm	
Nœuds occasionnels	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	admissible: jusqu'à 20 mm	
Nœuds (picot)	admissible	admissible	admissible	admissible	non admissible	admissible: jusqu'à 6 mm	admissible	admissible: Pattes de chat	
Masticages	non admissible	non admissible	non admissible	admissible	non admissible	non admissible	admissible	admissible	
Petites fissures, microfissures	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	
Inclusions de sucre	admissible: lignes noires	admissible: poche de couleur jusqu'à 80 mm	admissible: poche de couleur jusqu'à 80 mm	admissible: poche de couleur	-	-	-	-	
Inclusions minérales	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	
Inclusions d'écorce	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	
Fissures	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	
Inclinaison des fibres	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	
Noyau sain	non admissible	admissible: jusqu'à 10 mm	admissible: jusqu'à 10 mm	admissible	-	-	-	admissible	
Rayons médullaires	non admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	
Nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: toutes les teintes / légères décolorations	admissible: toutes les teintes	admissible: toutes les teintes / légères décolorations	admissible: légère nuances de couleur	admissible: toutes les teintes / légères décolorations	admissible: toutes les teintes	admissible: toutes les teintes, légères décolorations	
Trainées blanches	-	-	-	-	non admissible	admissible	admissible	admissible	
Marques de lattes d'empilage	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	

Parties non visibles

Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol.

Remarque

Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.

Changements fait par:	QMB	Nom fichier:	PA_TDS_Parkett_Classic_Anhang_FR_20210401
Date:	01.05.2013	Actualisation:	www.parador.fr/service/catalogues-telechargements/fiches-techniques
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:		01.04.2021	
			Page 1 de 3

Classe libre conformément à la norme EN 13489

Gamme:		Parquet à frises				Fineline	
Caractéristiques selon EN 1310		Face supérieure de la lamelle				Face supérieure de la couche d'usure	
Essence:	Frêne européen	Cerisier européen étuvé		Noyer		Chêne	Frêne européen
Désignation botanique/code (EN 1556)	Fraxinus excelsior L. / FXEX	Prunus avium L. / PRAV		Juglans nigra L. / JGNG		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	Fraxinus excelsior L. / FXEX
Abréviation/classe/date (interne)	ER-L-ES	ES-L-KIR eur		ER-L-SWN		ER-L-EI	ER-L-ES
	Version 9 2020	Version 3 2012		Version 5 2015		Version 1 2011	Version 1 2011
	N3 / A3	N2	N3	N2	N3	N2	N2 / N3
Classe:	Living	Natur	Living	Natur	Living	Natur	Natur
Aubier sain	-	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	-
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu'à 30 mm	non admissible	admissible: jusqu'à 15 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 30 mm
Nœuds occasionnels	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	admissible: jusqu'à 10 mm	non admissible
Nœuds (picot)	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible: Pattes de chat	admissible
Masticages	admissible	non admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible
Petites fissures, microfissures	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	admissible	non admissible	non admissible
Inclusions de sucre	admissible	-	-	-	admissible	-	admissible
Inclusions minérales	admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Inclusions d'écorce	non admissible	-	-	non admissible	non admissible	admissible	non admissible
Fissures	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère
Inclinaison des fibres	admissible: noyau noir à 75% d'une lamelle / Lamelles à noyau brun jusqu'à 50 % par couche d'usure	-	-	-	-	admissible	admissible
Noyau sain	admissible: toutes les teintes / décolorations	admissible: légère nuances de couleur	admissible: toutes les teintes	admissible	admissible	admissible	admissible
Rayons médullaires	admissible	-	-	-	-	admissible	admissible
Nuances de couleur	admissible: toutes les teintes / décolorations	admissible: légère nuances de couleur	admissible: toutes les teintes	admissible	admissible	admissible	admissible
Trainées blanches	non admissible	non admissible	non admissible	-	-	admissible	admissible
Marques de lattes d'empilage	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible

Parties non visibles

Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol.

Remarque

Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.

Changements fait par:	QMB	Nom fichier:	PA_TDS_Parkett_Classic_Anhang_FR_20210401
Date:	01.05.2013	Actualisation:	www.parador.fr/services/catalogues-telechargements/fiches-techniques
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:		01.04.2021	Page 2 de 3

Classe libre conformément à la norme EN 13489

Lame large											
Face supérieure de la couche d'usure											
Chêne											
Essence:	Désignation botanique/code (EN 1556)	ER-LH-EI				ER-LH-EI ger.				Frêne europ.	
		Version 3 2019		Version 10 2019		Version 3 2019		Version 10 2019		Larix decidua Mill. / LADC	
Abréviation/classe/date (interne)	Classe:	LH N2	Natur	LH N3	Living	LH N4	Rustikal	LH N6	Natur	LH N3	LH N6
		Select	non admissible	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 50 mm	admissible: jusqu'à 25 mm	admissible: Pattes de chat	admissible: jusqu'à 80 mm	admissible: jusqu'à 80 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 60 mm
Noeuds (adhérents)	Noeuds occasionnels	non admissible	admissible: jusqu'à 15 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 50 mm	admissible: jusqu'à 25 mm	admissible: Pattes de chat	admissible: jusqu'à 80 mm	admissible: jusqu'à 80 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 60 mm
		admissible	admissible	admissible: jusqu'à 25 mm	admissible: jusqu'à 50 mm	admissible: jusqu'à 25 mm	admissible: Pattes de chat	admissible: jusqu'à 80 mm	admissible: jusqu'à 80 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 60 mm
Masticages	Petites fissures, microfissures	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible
		non admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible
Inclusions de sucre / minérales	Inclusions d'écorce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		non admissible	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche
Fissures	Inclinaison des fibres	admissible: aucun critère	admissible: aucun critère	admissible: aucun critère	admissible: aucun critère	admissible: aucun critère	admissible: aucun critère	admissible: aucun critère	admissible: aucun critère	admissible: aucun critère	admissible: aucun critère
		non admissible: trace de coeur	non admissible: trace de coeur	non admissible: trace de coeur	non admissible: trace de coeur	non admissible: trace de coeur	non admissible: trace de coeur	non admissible: trace de coeur	non admissible: trace de coeur	non admissible: trace de coeur	non admissible: trace de coeur
Rayons médullaires	Nuances de couleur	admissible	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur
		admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur
Trainées blanches	Marques de lattes d'implage	non admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible
		non admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible
Infestations parasitaires (EN 1311)	Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible
		non admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible

Parties non visibles

Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol.

Remarque

Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.

Changements fait par:	QMB	Nom fichier:	PA_TDS_Parkett_Classic_Anhang_FR_20210401
Date:	01.05.2013	Actualisation:	www.parador.fr/service/catalogues-lechargements/fiches-techniques
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:		01.04.2021	Page 3 de 3